

## Грунтовка для бетонных оснований (артикул 823).

Предназначена для укрепления поверхности бетона или штукатурки.

Например, полов, отмосток, слипов, бетонных площадок, шифера или стяжки на кровле, стен.

Резко увеличивает срок службы бетонов и гипсовых штукатурок, практически устраняя впитывание воды и разрушение льдом (эрозию) при морозах.

Радикально облегчает уборку (мытьё) поверхности, обеспыливает. Блокирует развитие грибков и плесени.

Настоятельно рекомендуется перед окрашиванием (усиливает сцепление красочного слоя с основанием).

С запахом (на основе растворителей).

Температура применения от -25С до +28С при влажности воздуха менее 80%, эксплуатации - от -50С до +110С при любой влажности.

Во время нанесения поверхность должна быть полностью сухой, конденсат, иней также не допускаются.

Перед нанесением поверхность тщательно очищается от отслаивающихся корок (известковое молоко), масляных и иных пятен, мусора, после чего пол шлифуют секторным алмазным диском, как на фото 1 или специальным инструментом. И удаляют песок и пыль промышленным (строительным) пылесосом.

Если бетон свежий или шлифовка производилась с водой, проверить что минеральное основание полностью сухое, особенно по углам:

взять прямоугольный кусочек полиэтиленовой плёнки и приклеить его по краям скотчем к поверхности, создав подобие герметичного купола. Оставить на сутки (минимум 12ч). Если на ней появится испарина (побелеет от конденсата), то начинать покраску нельзя!

Пропитку наносят на бетон кистью или валиком в 2 слоя. Состав горючий! Вблизи проведения работ не должно быть источника огня, искр. Обеспечить вентиляцию. В закрытых помещениях используйте фильтр противогазовый РПГ-67 с полумаской изолирующей «Исток - 300/400» (арт. 110) как показано на фото или подобный. Для уменьшения вязкости, можно добавить сольвент, ацетон, этилацетат (в холодную погоду) или ксилол (в жаркое время года). Не более 40% по массе.

Повторный слой можно наносить приблизительно через 15мин - час (в зависимости от температуры). Правильно пропитанное минеральное основание после высыхания выглядит мокрым (тёмным), как будто оно не высохло. Местами может появиться глянцевый блеск.

Расход для бетона марки 150 - 0,4кг/м<sup>2</sup>, для марки 300 - около 250г/м<sup>2</sup> при покрытии в два слоя.

Окрашивание производить не ранее, чем через три часа. При отрицательных температурах не ранее, чем через сутки.

Неиспользованные остатки пропитки можно сохранить для дальнейшего использования, срок хранения в пластиковой канистре 3года, в металлической таре - не ограничен. Не оставлять закрытый состав надолго под прямыми солнечными лучами!

По вопросам применения обращайтесь по тел. +7(968)2256785, вацап +7(953)7804914 или в почту [support@himst.ru](mailto:support@himst.ru)



Фото 1



Фото 2

